




# KISHO SI-811



## Aplicación

1. Prepare la superficie del vehículo con IPA (Isopropyl Alcohol)
2. Aplique kisho sobre el block aplicador junto con la toalla (suede), realizando una línea a lo largo del block.
3. Aplique en paneles de 50x50 cm en sentido vertical y horizontal para cubrir toda la zona tratada .
4. Pasado el tiempo de reposo retirar con alguna microfibras con movimientos suaves ( aplicar tecnica de 3 paños )

Nota **La aplicación y retiro de kisho si-811 es en seco**




## Tiempos de reposo

El siguiente es el tiempo de referencia dado por nuestros tecnicos :

- temperatura 10 grados, espera 5-8 minutos
- temperatura 20 grados, espera 3-5 minutos
- temperatura 30 grados, espera 1-3 minutos.

\*El tiempo anterior es solo para referencia y varias según las condiciones de cada zona, aplica para los tiempos de adhesión del producto\*

Según la temperatura de la superficie de la pintura, la humedad cambiará la velocidad de endurecimiento en el día. Se recomienda hacer la prueba de tiempo de limpieza antes de cada aplicación. Puedes probarlo con una toalla. Cuando hay un poco de resistencia, es el mejor momento de limpieza.



## Tiempos de curado

- 2 hrs al tacto
- 24 hrs de curado
- 48 hrs curado optimo
- 7 dias curado total del producto

\*El proceso de curado y adhesión de nuestros productos dependerá de las condiciones de Temperaturas y humedad de cada zona \*