




KISHO SI-901



Aplicación

1. Prepare la superficie del vehículo con IPA (Isopropyl Alcohol)
2. -Pulverice con agua(idealmente desmineralizada) la zona a tratar , sobre el block aplicador junto con la toalla (suede) aplique kisho realizando una linea a lo largo del block.Aplique en paneles de 50x50 cm en sentido vertical y horizontal para cubrir toda la zona tratada .
- 3.Pasado el tiempo de reposo retirar con una microfibra húmeda con movimientos suaves , luego repasar la zona con una microfibra seca (aplicar tecnica de 3 paños)

Nota **La aplicación y retiro de kisho si-901 es en húmedo**




Tiempos de reposo

El siguiente es el tiempo de referencia dado por nuestros tecnicos :

- temperatura 10 grados, espera 4-6 minutos
- temperatura 20 grados, espera 2-4 minutos
- temperatura 30 grados, espera 1-2 minutos.

El tiempo anterior es solo para referencia y varias según las condiciones de cada zona, aplica para los tiempos de adhesión del producto

Según la temperatura de la superficie de la pintura, la humedad cambiará la velocidad de endurecimiento en el día. Se recomienda hacer la prueba de tiempo de limpieza antes de cada aplicación. Puedes probarlo con una toalla. Cuando hay un poco de resistencia, es el mejor momento de limpieza.



Tiempos de curado

- 2 hrs al tacto
- 24 hrs de curado
- 48 hrs curado optimo
- 7 dias curado total del producto

(para combinar con kisho si-901 esperar 3 hrs unas vez aplicado kisho si-701)

*El proceso de curado y adhesión de nuestros productos dependerá de las condiciones de Temperaturas y humedad de cada zona *